

AIRBLAST Shinox

RVS Shot



Product en Toepassingen

Airblast Shinox is ons RVS shot met een uitstekende standtijd. Het straalmiddel geeft een mooi helder straalbeeld en wordt gebruikt in wielstraalmachines voor het reinigen en creëren van profiel op het werkstuk voordat men de coating aanbrengt. Ook wordt ons RVS Shot gebruikt om te ontbramen en gietdelen te reinigen. Omdat het een non ferro straalmiddel is, is Shinox uitermate geschikt voor het reinigen van aluminium en RVS stukken.

Chemische Samenstelling

Cr	Si	C	Mn	Ni
18%	2%	0.20%	1%	8%

Fysieke Eigenschappen

Korrelvorm	:	Rond
Kleur	:	Grijs
Hardheid	:	220 tot 350 HV
Aard	:	Non Ferro
Soortelijk gewicht	:	Ca. 7.0 g/cm ³
Stortgewicht	:	Ca. 4.1 g/cm ³
Structuur	:	Austenitisch

Korrelgrootte

	AS 200	AS 150	AS 100	AS 90	AS 60	AS 50	AS 40	AS 30	AS 20	AS 10
4.00 mm	0									
3.35 mm	10 max									
2.80 mm		0								
2.36 mm		10 max								
2.00 mm			0							
1.70 mm	90 min		20 max	0						
1.40 mm				5 max	0					
1.18 mm		90 min			20 max	0				
1.00 mm						5 max	0			
0.85 mm			90 min	90 min						
0.71 mm					90 min		20 max			
0.60 mm						85 min		0		
0.42 mm							90 min	20 max	0	
0.30 mm									10 max	
0.25 mm										0
0.15 mm								90 min		10 max
0.075 mm									90 min	
0.045 mm										90 min

Verpakking

- 25 kg zakken op een Euro pallet
- 500 kg/ 1000 kg
- Minimale afname 25 kg